

ชื่อโครงการ	นวัตกรรมการดัดแปลงขี้เลือยเพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกย้อยสลายได้ทางชีวภาพ
หัวหน้าโครงการ	นางสาวนุรักษ์ สังข์ศรี
หน่วยงานสังกัด	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์	075-377439
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท	ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช ประจำปี 2556 จำนวนเงิน 50,000 บาท
ระยะเวลาทำการวิจัย	1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
คำสำคัญ	ขี้เลือย, พอลิแลคติดิแอสิต, สารเชื่อมโยง, การดัดแปลง

### บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้ศึกษาหารือการในการดัดแปลงพื้นผิวของพงขี้เลือยเพื่อให้สามารถเพิ่มความเข้ากันได้ระหว่างพงขี้เลือยกับพีแอลเอใน การผลิตคอมโพสิตชีวภาพ การปรับสภาพด้วยสารละลายน้ำด่าง (Alkaline treatment) และการปรับสภาพด้วยไซเลน (Silane treatment) ถูกเลือกเพื่อดัดแปลงพื้นผิวของพงขี้เลือยขนาด  $\leq 125$  ไมครอนและ 600 ไมครอน การปรับสภาพพื้นผิวของพงขี้เลือยด้วยสารละลายน้ำด่าง ( $\text{NaOH}$ ) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของพงขี้เลือย ซึ่งยืนยันได้ด้วยผลของการทดสอบด้วยเทคนิค ATR-FTIR การปรับสภาพพื้นผิวของพงขี้เลือยด้วยไซเลน (GPS) ไม่สามารถยืนยันการเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีบริเวณพื้นผิวของพงขี้เลือยจาก การทดสอบด้วยเทคนิค ATR-FTIR ได้ สมบัติทางความร้อนของพีแอลเอ และพีแอลแอคโอมโพสิทถูกศึกษาและพบว่า พีแอลเอ เกรด 2002D มีค่า  $T_g$  และ  $T_m$  ที่  $58.8^{\circ}\text{C}$  และ  $152.9^{\circ}\text{C}$  ตามลำดับ และพีแอลเอ เกรด 2002D ไม่สามารถเกิดผลึกได้ที่อัตราการหล่อเย็น  $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$  อย่างไรก็ตาม ค่า  $T_g$  และ  $T_m$  ของพีแอลแอลคลิงเมื่อมีการเติมพงขี้เลือยลงไป โดยคอมโพสิทของพีแอลเอกับพงขี้เลือยขนาด  $\leq 125$  ไมครอน ที่ไม่ผ่านกระบวนการดัดแปลงพื้นผิวแสดงค่า  $T_g$  และ  $T_m$  ต่ำที่สุด คือ  $49.1^{\circ}\text{C}$  และ  $148.4^{\circ}\text{C}$  ตามลำดับ นอกจากนี้การเกิดผลึกของพีแอลแอลคลิงได้ช้า เมื่อมีการเติมพงขี้เลือยลงไปโดยคอมโพสิทระหว่างพีแอลแอลคลิงกับพงขี้เลือยขนาด  $\leq 600$  ไมครอนที่ผ่านกระบวนการดัดแปลงพื้นผิวโดยใช้สารละลายน้ำด่าง ( $\text{NaOH}$ ) สามารถเกิดผลึกได้ที่อุณหภูมิสูงที่สุดคือ  $101.7^{\circ}\text{C}$

<b>Title</b>	The Innovation of Modified-Sawdusts for using as Additive in Biodegradable Plastic Processing
<b>Head of the Project</b>	Miss Nuruk Sungsri
<b>Agencies under</b>	Faculty of Industrial Technology
<b>Phone number</b>	075-377-439
<b>Research funds category</b>	Research funds Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Annual 2011, 50,000 Baht
<b>Period time of the research</b>	1 Year, Feb 15, 2013 to Feb 15, 2014
<b>Keywords</b>	Sawdusts, polylactic acid, coupling agent, modification

## ABSTRACT

This research studied the methods to modify surface of sawdust particles in order to increase compatibility between poly(lactic acid), PLA and sawdust particles in biocomposite production. Alkaline treatment and silane treatment were used to modify surface of sawdust particles. The particle sizes of sawdust were  $\leq 125 \mu\text{m}$  and  $600 \mu\text{m}$ . Alkaline treatment, using sodium hydroxide solution, changed the chemical structure of sawdust particles. It was confirmed by ATR-FTIR results. Silane treatment could not be confirmed chemical change of sawdust surfaces by ATR-FTIR results. Thermal properties of PLA and PLA composites were studied and found that  $T_g$  and  $T_m$  of PLA 2002D were  $58.8^\circ\text{C}$  and  $152.9^\circ\text{C}$ , respectively. PLA 2002D could not crystallize at the cooling rate of  $10^\circ\text{C}/\text{min}$ . However,  $T_g$  and  $T_m$  of PLA were decreased when sawdust particles were added. Composite of PLA/nontreated sawdust ( $\leq 125 \mu\text{m}$ ) showed the lowest of  $T_g$  and  $T_m$  at  $49.1^\circ\text{C}$  and  $148.4^\circ\text{C}$ , respectively. In addition, crystallization of PLA was improved when sawdust particles were added. Composite of PLA/alkaline treated sawdust ( $600 \mu\text{m}$ ) showed the highest crystallization temperature ( $T_c$ ) at  $101.7^\circ\text{C}$ .